

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es un producto elaborado con emulsiones acrílicas modificadas y cargas especiales balanceadas de tal manera que se obtiene una película resistente a la humedad y la eflorescencia de salitre, así como también a la acción nociva del medio ambiente y la luz.
- Es ideal para paredes de concreto, cartón prensado, fibrocementos expuestos a constante humedad y sobre superficies salitrosas adecuadamente preparadas.
- Aplicado Moistek se puede recubrir directamente con pinturas del tipo látex, esmaltes sintéticos, tanto brillantes como mates, por ejemplo: OleoMate Plus.

DATOS FÍSICOS

CATEGORÍA: Pintura arquitectónica

TIPO: Base

COMPONENTES: Uno

CURADO: Evaporación de agua y coalescencia

ASPECTO: Fluido tixotrópico

COLOR: Blanco

SÓLIDOS EN VOLUMEN: 43 +/- 1 %

Nº DE MANOS: 2

RENDIMIENTO TEÓRICO: 65 m² / GL por mano

DILUYENTE: Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y de las irregularidades de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha o rodillo.

TIEMPO DE SECADO (ASTM D1640)

- Al tacto: 1 horas
- Al tacto duro: 4 - 6 horas
- Repintado mínimo: 2 - 3 horas

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura entre 10°C a 38°C
Humedad Relativa menor a 85%

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

- Látex Tekno Color
- Látex Tekno Látex
- Látex Tekno Satinado

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 5.0 – 5.4 Kg.
- Presentación: 1 GL y ¼ GL.
- Tiempo de vida útil: 24 meses (*)

*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C y 38°C, en envase lleno y sellado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Superficies nuevas
 - Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar.
 - Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
 - Aplicar dos capas de Moistek.
- Superficies alcalinas y salitrosas
 - Eliminar con una espátula las partes dañadas.
 - Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar como mínimo 5 días. Es muy importante utilizar los equipos de protección personal como guantes, mascarillas, lentes de seguridad y ropa protectora.
 - Aplicar 2 capas de Moistek.
 - No se recomienda la aplicación previa de bases o imprimaciones.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y, utilizando una paleta, agítela hasta homogenizarla.
4. Para brocha o rodillo, diluir con agua según se indica en el envase: Aprox. 950 ml de agua por cada 1 GL de pintura (4 partes de pintura por 1 parte de agua).
5. Aplicar la primera capa delgada y uniforme sin recargar demasiado.
6. Después de 2-3 horas de secado, aplique la segunda capa.
7. No añadir agua en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y/o veteamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: guantes, lentes de seguridad y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la hoja de seguridad (MSDS).

Rev. Julio 2025