

# CERA EN PASTA NATURAL SELLADORA



## DESCRIPCIÓN

- Es una solución de ceras pulimentables, naturales y sintéticas, basadas en polietileno de bajo y alto peso molecular. Destacan por su dureza nivelamiento y gran brillo final, el cual se incrementa con el pulido.

## VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Brillo instantáneo

## APLICACIONES

- Puede usarse en pisos de madera, parquet, cemento pulido, losetas, cerámicos, terrazos y mármol.

## DATOS FÍSICOS Y PROPIEDADES

| PROPIEDAD        | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN  | MÉTODO         |
|------------------|--------|-----------------|----------------|
| Apariencia       | NA     | Pasta homogénea | EPT-001        |
| Densidad a 25 °C | kg/gal | 2.95 – 3.10     | EPT-004        |
| Sólidos en peso  | %      | 18.50 – 21.00   | EPT-002        |
| VOC (1)          | g/L    | 657.79          | CALCULADO      |
| Flash point (2)  | °C     | >41             | VALOR TEÓRICO* |

(1) Depende de la regulación del país donde se use

(2) \* Valor teórico según definición interna de laboratorio de ID

## MÉTODO DE APLICACION

- Manual y paño de franela o algodón.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Limpie la superficie con un paño limpio y húmedo
- Aplique una capa delgada y uniforme de cera, con un paño de franela o algodón
- Dejar secar mínimo 30 minutos y lustre
- Para remover CERA EN PASTA NATURAL SELLADORA de los pisos, limpie con gasolina o kerosene
- En aplicación de 1 mano rinde 45 m<sup>2</sup>/L

El método y procedimiento de aplicación se ha realizado a nivel de Laboratorio a condiciones controladas, el comportamiento del producto puede variar dependiendo de las condiciones reales de aplicación.

## TIEMPO DE VIDA

Al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sellado a temperatura ambiente.

La duración depende de las condiciones de almacenamiento, el tiempo recomendado de la HT se ha realizado a condiciones controladas de temperatura y húmeda.

# CERA EN PASTA NATURAL SELLADORA



## ALMACENAMIENTO

Proteger de los efectos de la intemperie, del fuego y la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15°C a 30°C. Una vez abiertos, los envases deben volverse a cerrar inmediatamente después de cada extracción del producto.

*Es responsabilidad del usuario final conservar el material bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.*

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo.

Producto se debe emplear en ambientes ventilados.

Consulte la hoja de seguridad del material o póngase en contacto con el fabricante para cualquier consulta.