

# TEKNOWAX AUTOBRILLANTE AMARILLA



Polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilénicas

## DESCRIPCIÓN

- Es una emulsión de ceras y polímeros auto brillantes para pisos, no necesita lustradora para dar brillo.

## VENTAJAS

- Es antideslizante, impermeable y resistente a la lluvia. Deja una capa transparente que resiste al rayado. Es selladora, llena los poros evitando la acumulación de tierra, restaura pisos de laja y evita el salitre en los enchapes.

## APLICACIONES

- Puede usarse en pisos amarillos teñidos con base ocre, pisos cerámicos, terrazos, caravista, Mantiene el piso con un color acaramelado

## DATOS FÍSICOS Y PROPIEDADES

PROPIEDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	NA	Líquido amarillo	EPT-001
Densidad a 25 °C	Kg/gal	3.80 - 3.90	EPT-004
Sólidos en peso	%	18.0 - 21.0	CALCULADO
VOC (1)	g/L	51.387	VALOR TEORICO*

(1) *Depende de la regulación del país donde se use*

(2) *\* Valor teórico según definición interna de laboratorio de ID*

## MÉTODO DE APLICACION

- Manual y paño de franela o algodón.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Para pisos no encerados: Limpie el piso con un detergente y espere que este seque bien. Con un paño limpio aplique TEKNOWAX AUTOBRILLANTE AMARILLO al piso y espere a que esté totalmente seco.
- Para pisos antes encerados: Use REMOVEDOR DE CERA TEKNOWAX, para remover los residuos del encerado anterior.
- Con un paño limpio aplique una capa delgada al piso y espere hasta que esté totalmente seco.
- En aplicación de 1 mano rinde 20 m<sup>2</sup>/L
- Renovar la CERA AUTOBRILLANTE TEKNOWAX después de cada 6 o 7 aplicaciones, para lo cual sugerimos el uso del Removedor de Cera TEKNO.

*El método y procedimiento de aplicación se ha realizado a nivel de Laboratorio a condiciones controladas, el comportamiento del producto puede variar dependiendo de las condiciones reales de aplicación.*

## TIEMPO DE VIDA

Al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sellado a temperatura ambiente.

*La duración depende de las condiciones de almacenamiento, el tiempo recomendado de la HT se ha realizado a condiciones controladas de temperatura y húmeda.*

# TEKNOWAX AUTOBRILLANTE AMARILLA



Polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilénicas

## ALMACENAMIENTO

Proteger de los efectos de la intemperie, del fuego y la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15°C a 30°C. Una vez abiertos, los envases deben volverse a cerrar inmediatamente después de cada extracción del producto.

*Es responsabilidad del usuario final conservar el material bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.*

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños

Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo

Producto se debe emplear en ambientes ventilados.

Consulte la hoja de seguridad del material o póngase en contacto con el fabricante para cualquier consulta.