

TEKNOWAX AUTOBRILLANTE SELLADORA NEUTRAL



Polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilénicas

DESCRIPCIÓN

- Es una emulsión de ceras y polímeros auto brillantes para pisos, no necesita lustradora para dar brillo.

VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Brillo instantáneo

APLICACIONES

- Puede usarse en pisos cemento pulido, pisos cerámicos, losetas, terrazos, ladrillo caravista y mármol.

DATOS FÍSICOS Y PROPIEDADES

PROPIEDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	NA	Líquido blanquecino	EPT-001
Densidad a 25 °C	Kg/gal	3.83 - 3.93	EPT-004
Sólidos en peso	%	19.0 - 21.0	CALCULADO
VOC (1)	g/L	50.457	VALOR TEORICO*

(1) *Depende de la regulación del país donde se use*

(2) ** Valor teórico según definición interna de laboratorio de ID*

MÉTODO DE APLICACION

- Manual y paño de franela o algodón.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Para pisos no encerados: limpiar el piso con un detergente y espere aproximadamente 30 minutos a que éste seque bien.
2. Para sellado aplicar 3 capas de TEKNOWAX AUTOBRILLANTE SELLADORA NEUTRAL, dejando secar mínimo 30 minutos entre capa y capa.
3. Para pisos antes encerados: Use REMOVEDOR DE CERA TEKNOWAX, para remover los residuos del encerado anterior.
4. En ambos casos con un paño limpio aplique una capa delgada al piso y espere hasta que esté totalmente seco
5. En aplicación de 1 mano rinde 20 m²/L
6. Renovar la CERA AUTOBRILLANTE TEKNOWAX después de cada 6 o 7 aplicaciones, para lo cual sugerimos el uso del Removedor de Cera TEKNO.

El método y procedimiento de aplicación se ha realizado a nivel de Laboratorio a condiciones controladas, el comportamiento del producto puede variar dependiendo de las condiciones reales de aplicación.

TIEMPO DE VIDA

Al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sellado a temperatura ambiente.

La duración depende de las condiciones de almacenamiento, el tiempo recomendado de la HT se ha realizado a condiciones controladas de temperatura y húmeda.

TEKNOWAX AUTOBRILLANTE SELLADORA NEUTRAL



Polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilénicas

TEKNOWAX AUTOBRILLANTE SELLADORA NEUTRAL



Polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilénicas

ALMACENAMIENTO

Proteger de los efectos de la intemperie, del fuego y la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15°C a 30°C. Una vez abiertos, los envases deben volverse a cerrar inmediatamente después de cada extracción del producto

Es responsabilidad del usuario final conservar el material bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo.

Producto se debe emplear en ambientes ventilados.

Consulte la hoja de seguridad del material o póngase en contacto con el fabricante para cualquier consulta.